

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Durezza	HB	15	Ø (mm)
Temperatura di fusione	°C	221	2

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016