

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

 **909PS**

Resistenza	N/mm ²	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø
(mm)

-

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Lega in pasta a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016