

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



| | | |
|------------------------|-------------------|---------|
| Resistenza | N/mm ² | 40 - 45 |
| Allungamento (5d) | % | 48 |
| Temperatura di fusione | °C | 221 |

Ø
(mm)

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: VERGHETTA

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016