

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :

Cu 773

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	490 - 550		
Allungamento (5d)	%	18 - 20		1.5
Durezza	HB	180		2
Temperatura di fusione	°C	890 - 920		3
				4
				5

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale rivestita per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016