

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm ²	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 820

Ø
(mm)

3

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :

BCuP-2

EN 1044 :

CP 202

EN-ISO 17672 :

CuP 180

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/08/2016