

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 770

Ø  
(mm)

**EN-ISO 3677 :**  
B-Cu92P-710/770

1.5  
2  
2.5  
3  
4

**EN-ISO 17672 :**  
CuP 182

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/07/2016