

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm ²	350
Allungamento (5d)	%	2
Temperatura di fusione	°C	635 - 675

Ø
(mm)

EN-ISO 3677 :

B Cu 86 SnP 650-700

EN-ISO 17672 :

CuP 385

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Universale in pasta per rame con ottima penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2016