

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |           |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 510       | Ø<br>(mm) |
| Allungamento (5d)      | %                 | 18        | 1         |
| Temperatura di fusione | °C                | 680 - 760 | 1.5       |
|                        |                   |           | 2         |
|                        |                   |           | 3         |

**EN 1044 :**

AG 108

**EN-ISO 17672 :**

Ag 125

**EN-ISO 3677 :**

B Cu40ZnAgSn 680-760

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016