

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	14
Temperatura di fusione	°C	640 - 680

Ø
(mm)

EN 1044 :

AG 104

1.5

2

3

EN-ISO 17672 :

Ag 145

EN-ISO 3677 :

B Ag45CuZnSn 640-680

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega ternaria priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2009