

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	370		
Allungamento (5d)	%	24		1
Temperatura di fusione	°C	690 - 810		1.5
				2
				3

EN 1044 :

AG 206

EN-ISO 3677 :

B Cu44ZnAg(Si) 690-810

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega in barretta per saldobrasature al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/12/2020