

SALDOBRSATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	510
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	°C	680 - 760

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
AG 108

1  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 125

**EN-ISO 3677 :**  
B Cu40ZnAgSn 680-760

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016