

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	520
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	°C	660 - 700

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**

BAG-34

1  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 3677 :**

B-Ag38CuZnSn-660/700

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega ternaria, priva di cadmio, per unioni altoresistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012