

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	520
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	°C	660 - 700

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :

BAG-34

1
1.5
2
3

EN-ISO 3677 :

B-Ag38CuZnSn-660/700

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ternaria, priva di cadmio, per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012