

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 410 |
| Allungamento (5d) | % | 35 |
| Temperatura di fusione | °C | 620 - 655 |

Ø
(mm)

EN 1044 :
AG 102

0.7
1
1.5
2
3

EN-ISO 17672 :
Ag 156

EN-ISO 3677 :
B Ag56CuZnSn 620-655

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016