

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	170
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	°C	670 - 690

Ø
(mm)

EN 1044 :
AG 502

1
1.5
2

EN-ISO 17672 :
Ag 449

EN-ISO 3677 :
B Ag49ZnCuMnNi 670-690

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldature altoresistenti di placchette in metallo duro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/11/2021