

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :

Cu 470

Resistenza	N/mm ²	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Ø
(mm)

2

3

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale in barretta rivestita per acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016