

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :

Cu 470

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	380 - 440		
Allungamento (5d)	%	30		1.5
Durezza	HB	88 - 95		2
Temperatura di fusione	°C	875 - 895		3

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale in barretta minirivestita per acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2016