

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	400	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	37	1
Temperatura di fusione	°C	600 - 730	1.5
			2

EN 1044 :
AG 402

EN-ISO 3677 :
B Ag60CuSn 600-730

EN-ISO 17672 :
Ag 160

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016