

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



EN-ISO 17672 :
Ag 140

Resistenza	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	17
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	650 - 710

Ø
(mm)

-

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Brasature su materiali soggetti ad azione corrosiva.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016