

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm ²	580 - 700
Durezza	HB	260
Temperatura di fusione	°C	830 - 860

Ø
(mm)
3
4
5

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 855

Campo di impiego

Barretta per ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016