

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	170
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	°C	670 - 690

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**

AG 502

1  
1.5  
2

**EN-ISO 17672 :**

Ag 449

**EN-ISO 3677 :**

B Ag49ZnCuMnNi 670-690

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Saldature altoresistenti di placchette in metallo duro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/11/2021