

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	470
Allungamento (5d)	%	20
Temperatura di fusione	°C	650 - 710

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**  
BAg-28

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 140

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag40CuZnSn 650-710

*Tipo di lega:* NASTRO

*Disossidante:* KOY 864, KOY 866

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2022