

SALDOBRASATURA -- LEGA -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	150
Allungamento (5d)	%	12
Temperatura di fusione	°C	575 - 585

Ø  
(mm)

**EN-ISO 17672 :**  
Al 112

*Tipo di lega:* POLVERE

*Disossidante:* KOY 949 FLUX

**Campo di impiego**

Lega in polvere di alluminio con 12% di silicio per saldobrasatura su leghe di alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016