

SALDOBRASATURA -- LEGA -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	150
Allungamento (5d)	%	12
Temperatura di fusione	°C	575 - 585

Ø
(mm)

EN-ISO 17672 :
Al 112

Tipo di lega: POLVERE

Disossidante: KOY 949 FLUX

Campo di impiego

Lega in polvere di alluminio con 12% di silicio per saldobrasatura su leghe di alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016