

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	32
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	886 - 890

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 854B, KOY 855

Ø
(mm)

2
3
4
5
6

Campo di impiego

Lega rame-zinco per la saldobrasatura della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016