

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|------------------------|----|---------|
| Durezza | HV | 2100 |
| Granulometria | µm | 20 - 53 |
| Temperatura di fusione | °C | 2800 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2021