

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	2100
Granulometria	µm	32 - 106
Temperatura di fusione	°C	2800

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO, PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016