

SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	640
Limite elastico	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	38
Resilienza KV	J (-196°C)	70

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni su acciai fusi di grosso spessore vincolati e sollecitati.

Applicazioni

Costruzioni vincolate in acciaio di forte spessore, impianti per la liquefazione dell'aria, turbine a vapore, tubazioni fortemente sollecitate anche ad elevata temperatura. Montanti e basamenti di presse in opera, macchine agricole e per movimento terra, flange di mulini.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017