| SALDATURA ELETTRODO SMAW NICHEL E SUE LEGHE | | | | Ø | L (22222) |
|---|-------------------|------------|-----|------|--------------|
| Campo di impiego | Resistenza | N/mm² | 640 | (mm) | (mm) |
| | Limite Elastico | N/mm² | 400 | 2.5 | 300 |
| | Allungamento (5d) | % | 38 | 3.2 | 350 |
| | Resilienza KV | J (-196°C) | 70 | 4 | 350 |
| Unioni su acciai fusi di grosso spessore vincolati e sollecitati. | | | | 5 | 450 |

Applicazioni

Costruzioni vincolate in acciaio di forte spessore, impianti per la liquefazione dell'aria, turbine a vapore, tubazioni fortemente sollecitate anche ad elevata temperatura. Montanti e basamenti di presse in opera, macchine agricole e per movimento terra, flange di mulini.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017