

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	1200
Granulometria	µm	5.6 - 45

Tipo impianto: PLASMA SPRAY

Campo di impiego

Polvere in carburo fuso affinato rivestito con nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/01/2016