

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HV	242
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti extraduri per brasatura di placchette di metallo duro su attrezzi da perforazioni in genere.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021