

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1275
WC		
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62 - 67
Granulometria	µm	20 - 53

Tipo impianto: HVOF, PLASMA SPRAY

Campo di impiego

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006