

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|----------------------------|-----|----------|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 1300 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 62 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere composta a base di tungsteno rivestito per riporti con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2016