

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1300
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Polvere composta a base di tungsteno rivestito per riporti con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016