

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	180 - 235
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1005 - 1050

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparazione di difetti di fusione su ghisa e riporti generici facilmente lavorabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/10/2015