

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**CWF9**

Durezza	HV	1800
Granulometria	µm	7000 - 10000

*Tipo impianto:*

**Campo di impiego**

Carburi di tungsteno frantumato da miscelare con legante ferro-nichel-rame.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006