

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW2594

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 2594 T1-1/4

Resistenza	N/mm ²	900
Limite Elastico	N/mm ²	700
Allungamento (5d)	%	27
Resilienza KV	J (20°C)	59
Resilienza KV	J (-40°C)	39

Ø
(mm)

1.2

WERKSTOFF n. :

1.4501

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 07/04/2020