

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 17633-A :
T 18 8 Mn R M21 3

Resistenza	N/mm ²	583
Limite Elastico	N/mm ²	393
Allungamento (5d)	%	41
Resilienza KV	J (20°C)	90
Resilienza KV	J (0°C)	48

Ø
(mm)

1.2
1.6

WERKSTOFF n. :
1.4370

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Unione di acciai al carbonio e legati al 14% di Mn, acciai da utensili e da trattamento termico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/04/2022