

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HV	160 - 220
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	°C	1375 - 1430

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego

Riporti in acciaio inossidabile tipo AISI 316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/11/2019