

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza | HB | 160 - 220 |
| Granulometria | µm | 36 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1375 - 1430 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Saldatura di unione e placcature in acciaio inossidabile tipo AISI 316L.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016