

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	300 - 340
Durezza	HRC	30 - 34
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1020 - 1050

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riparti lavorabili e duttili, resistenti ad usura e corrosione fino a circa 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016