

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	220
Granulometria	µm	53 - 150

**EN-ISO 14232-1:2017 :**

MNiCrMo-150/53 measured with  
sieving methods-gas atomization

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti su attrezzature sottoposte a forte azione corrosiva anche ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/04/2021