

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	323
Durezza	HRC	32
Granulometria	µm	20 - 71

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti di media durezza facilmente lavorabili all'utensile su acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006