

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	260 - 320
Durezza	HRC	24 - 32
Granulometria	µm	20 - 71

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/07/2021