

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	323
Durezza	HRC	32
Granulometria	µm	20 - 71

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti di media durezza facilmente lavorabili all'utensile su acciaio e ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006