

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	340
Durezza	HRC	34
Granulometria	µm	20 - 71

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili e duttili, resistenti ad usura e corrosione fino a circa 550°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006