

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|----|---------------|
| Durezza | HV | 320 - 370 |
| Granulometria | µm | 63 - 210 |
| Temperatura di fusione | °C | 910 - 1070 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su collarini e fondi in ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/03/2022