

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	350 - 400
Durezza	HRC	35 - 41
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	920 - 960

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporto di maschi e stampi in ghisa per vetrerie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2017