

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	320 - 370
Granulometria	µm	63 - 210
Temperatura di fusione	°C	910 - 1070

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti con processo P.T.A. su collarini e fondi in ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/03/2022