

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 335 - 380 |
| Durezza | HRC | 34 - 39 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 1020 - 1050 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporto e riparazioni su stampi, collarini, fondi ed anelli per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016